

490N/mm² 級高張力鋼 TIG 銲接

特性與用途：

- STG-56為490N/mm²級高張力鋼TIG銲棒，特別適於管路之底道銲接。
- 適於造船、壓力容器、車輛、石油化學、核能電廠管路等高壓設備場合。

注意事項：

- 採用 Ar 為保護氣體，其純度要在 99.997% 以上，且氣體流量控制要適當，電流在 100~200Amp 時，氣體流量為 7~12 l/min；電流在 200~300Amp 時，氣體流量為 12~15 l/min。
- 噴嘴到鎢電極的伸出長度以 5mm 為宜，電弧長度以 1~3mm 為宜。
- 施銲時需有適當的防風設施，防止受風影響而發生氣孔。

銲接位置：



銲線化學成份之一例 (wt%)：(遮護氣體：Ar)

C	Mn	Si	P	S
0.09	1.44	0.88	0.014	0.009

銲道機械性質之一例：(遮護氣體：Ar)

降伏強度 N/mm ² (Kgf/mm ²)	抗拉強度 N/mm ² (Kgf/mm ²)	伸長率 %	衝擊值 -30°C / -45°C J(Kgf-m)
461(47.0)	570(58.2)	28	240(24.5)/160(16.3)

銲接參數建議：DC(-)

線徑 (mm)	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
電流範圍 (Amp)	60-80	70-90	90-120	100-140	160-250	180-280